

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің
ФЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

ПМУ ХАБАРШЫСЫ

Энергетикалық сериясы
1997 жылдан бастап шығады



ВЕСТНИК ПГУ

Энергетическая серия
Издается с 1997 года

№ 2 (2018)

Павлодар

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

Энергетическая серия
выходит 4 раза в год

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на учет, переучет периодического печатного издания,
информационного агентства и сетевого издания

№ 17022-Ж

выдано

Министерством, информации и коммуникаций
Республики Казахстан

Тематическая направленность

публикация материалов в области электроэнергетики, электротехнологии,
автоматизации, автоматизированных и информационных систем,
электромеханики и теплоэнергетики

Бас редакторы – главный редактор

Кислов А. П.

к.т.н., доцент

Заместитель главного редактора

Нефтисов А. В., доктор *PhD*

Ответственный секретарь

Антонцев А. В., магистр

Редакция алқасы – Редакционная коллегия

Алиферов А. И.,	д.т.н., профессор (Россия)
Боровиков Ю. С.,	д.т.н., профессор (Россия)
Новожилов А. Н.,	д.т.н., профессор
Горюнов В. Н.,	д.т.н., профессор (Россия)
Говорун В. Ф.,	д.т.н., профессор
Бороденко В. А.,	д.т.н., профессор
Клецель М. Я.,	д.т.н., профессор
Никифоров А. С.,	д.т.н., профессор
Марковский В. П.,	к.т.н., доцент
Хацевский В. Ф.,	д.т.н., профессор
Шокубаева З. Ж.	технический редактор

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна

Иманбаева С. Б.

Методика расчета необходимого количества
средств индивидуальной защиты 142

Исенова Г. Ж., Айткалиева Г. С.

Влияние наполнителя на свойства цеолитсодержащих
катализаторов крекинга 153

Исмурзинов Н. Ж.

Исследование теплотехнических характеристик
возобновляемых источников топлива 159

Каримов А. К., Масакбаева С. Р.

Замена парового обогрева ребойлеров на обогрев
теплоносителем Терминол 66 установки изомеризации 168

Исупова Н. А., Касенов С. Т.

Модернизация технологической схемы углепогрузочного
комплекса и разработка ее системы управления 176

Клецель М. Я., Барукин А. С., Калтаев А. Г.

Оценка надежности релейной защиты на герконах 184

Кожиков А. Ж.

Оптимизация режима напряжения воздушных линий 220 кВ
Актюбинского энергоузла 192

Куничанская Т., Масакбаева С.

Технологические параметры процесса прокалки,
влияющие на качество прокаленного кокса 200

Мендебаев Т. М., Муканов Р. Б., Дуновски Ж., Касенов А. Ж.

Сборная резцовая головка с твердосплавными пластинами
разной ширины 212

Мусатаяев А. А.

Проблемы охраны труда на предприятиях малого
и среднего бизнеса Республики Казахстан 222

Нефтисов А. В., Кабылдин Р. К.

Автоматизация учета потребления энергоресурсов жилого комплекса 228

Нефтисов А. В., Токмагамбет Д.

Этап модернизации автоматизированной системы управления
технологического процесса химической промышленности 239

Никифоров А. С., Приходько Е. В.,**Кинжикбекова А. К., Карманов А. Е.**

Исследование влажности обмуровочных материалов 246

Никифоров А. С., Приходько Е. В.,**Кинжикбекова А. К., Карманов А. Е.**

Разработка программы расчёта температурных напряжений
в футеровках высокотемпературных агрегатов 253

Новожилов А. Н., Новожилов Т. А., Асаинов Г. Ж.

Защита электродвигателей сельскохозяйственного назначения 260

Нурмухаметова И. Б.

Твёрдые бытовые отходы и их утилизация в РК 275

А. С. Никифоров¹, Е. В. Приходько²,

А. К. Кинжебекова³, А. Е. Карманов⁴

¹д.т.н., зав. кафедрой «Теплоэнергетика» Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан;

²к.т.н., профессор, кафедра «Теплоэнергетика», Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан;

³к.т.н., ассоц. профессор, кафедра «Теплоэнергетика», Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар, 140008, Республика Казахстан;

⁴докторант, кафедра «Промышленной теплоэнергетики», Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Республика Казахстан

e-mail: ²john1380@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ ОБМУРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В этой статье рассматриваются режимы сушки обмуроночных материалов перед пусковыми операциями с целью разогрева высокотемпературных агрегатов. От правильного разогрева агрегата зависит его надежность работы и срок службы установки. При быстром разогреве обмуроночки при определённой толщине обмуроночки возможна ситуация при которой пар от нагретых участков, проходя через недогретые места кладки, будет охлаждаться и конденсироваться на поверхности. Таким образом, период сушки связан с толщиной высушиваемого материала. При этом, парообразование воды на любой ступени сушки кладки пропорционально её площади. Поэтому, если площадь увеличивать путём увеличения толщины материала, то скорость сушки возрастает. Нужно повышать рабочую температуру в агрегате с такой скоростью, которая диктуется назначением установки и видом обмуроночных материалов, из которых высокотемпературный агрегат выполнен.

Ключевые слова: сушка, обмуроночка, высокотемпературные агрегаты.

ВВЕДЕНИЕ

Пусковые операции высокотемпературных агрегатов очень ответственны; для оборудования, обеспечивающего эти режимы, требуется максимально высокие значения таких показателей надежности, как готовность к использованию, достоверность функционирования и безотказность.

Последовательность операций при пуске и разогреве высокотемпературных агрегатов определяется как техникой безопасности, так и необходимостью повышать рабочую температуру в агрегате с такой скоростью, которая диктуется назначением установки и видом обмуровочных материалов, из которых высокотемпературный агрегат выполнен. Эти операции следующие: подготовка к разогреву агрегата и разогрев агрегата.

Подготовка к разогреву агрегата начинается с тщательного визуального осмотра установки и очистки установки от строительного мусора. Вслед за этим выполняется сушка агрегата. Различные виды растворов, которые применяют для выполнения обмуровочной кладки, а также сами обмуровочные материалы содержат влагу.

Например, для ультралегковесного пенополиэтилена (применяется на стенках неэкранированной топочной камеры парового котла), начальная влажность которого равна 50–60 %, срок сушки составляет 5–7 сут, а для обычного шамотного кирпича полусухого прессования 8–12 ч. Для большинства обмуровок максимальные температуры в сушильных установках не превышают 120–180 °C [1].

Сушку, как правило, выполняют:

- воздухом или дымовыми газами (за счёт конвекции);
- открытым пламенем (за счёт излучения).

При проведении процесса сушки воздухом или дымовыми газами имеется значительное преимущество – легче разработать и использовать схему, в соответствии с которой проводить процесс регулирования температуры потока и, как следствие, температуры поверхности обмуровки и скорости её прогрева. При разогреве обмуровки излучением сложнее регулировать тепловой поток на обмуровку, особенно на начальном этапе разогрева. Для этого можно производить розжиг высокотемпературного агрегата с помощью ряда горелок, для которых необходимо предусмотреть последовательность включения при условии сохранения геометрического расположения контура факела. Так, например, в работе [2] регулирование тепловой мощности горелок в соответствии с графиком разогрева осуществляют путём изменения расхода подаваемых к горелкам газа и воздуха и путём последовательного включения в работу горелок.

Если не выполнить предварительную сушку агрегата, то при резком подъеме температуры, в момент, когда на обмуровочные материалы будут

действовать термические напряжения, вода начнет интенсивно испаряться, что приведёт к дополнительным силовым воздействиям и может закончиться растрескиванием кладки (микротрешинами). В связи с этим следует ограничивать скорость повышения температуры в период сушки, то есть проводить плавный разогрев обмуровки.

Количество удаляемой из материала влаги зависит не только от количества и свойств применяемых материалов, но и от условий хранения материала, т.к. в процессе сорбции влажность материала может значительно увеличиваться за счёт влажности окружающей среды. Таким образом, период сушки связан с толщиной (объёмом) высушиваемого материала.

Стандарты, определяющие скорость сушки и повышение температуры, ещё не разработаны. Сложность в данном случае заключается в многобразии используемых обмуровочных материалов, различных толщинах и количествах слоёв обмуровок, во множестве способов разогрева и др. Таким образом, при сушке обмуровок пользуются правилами, как правило, полученными на основании практики.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На процессы сушки стоит обратить внимание при температуре 100–110 °C (удаление капиллярной влаги), а также при температуре 450–550 °C (удаление химически связанный (структурной) влаги). Необходимо рассчитать количество влаги (капиллярной и химически связанный), по которому можно произвести расчёт длительности процесса сушки («полочки» на кривой разогрева) и энергетические затраты на этот процесс.

Методика определения длительности процесса выдержки при постоянной температуре в процессе нагрева заключается в следующем. Опытным путём определяется количество влаги в обмуровочном материале, например по ГОСТу [4]. Зная процент влаги в высушиваемом материале необходимо найти количество влаги, подлежащей испарению на начальном этапе (при температуре 100–110 °C), которое составит:

$$M_e = m_{ob} \cdot W,$$

где m_{ob} – масса обмуровки агрегата, кг;

W – влажность обмуровочного материала, %.

Найдём количество теплоты, необходимое для испарения данного количества влаги из Q_{ev} , кДж:

$$Q_{ev} = M_e \cdot r,$$

где M_e – масса удаляемой влаги, кг;

r – удельная теплота парообразования воды равна 2258 кДж/кг.

Далее необходимо оценить количество теплоты в агрегате идущей на нагрев обмуровки. Например, для котельных агрегатов малой и средней мощности потери теплоты в окружающую среду (q_s) можно принять равными 5 % от теплоты, получаемой в агрегате. Количество теплоты, получаемой в агрегате, в свою очередь, можно получить, зная расход топлива (кг/ч или м³/ч) и теплоту его сгорания (кДж/кг).

Заключительным этапом является расчёт времени сушки τ по формуле, ч:

$$\tau = \frac{Q_{\text{ст}}}{Q_m^{\text{обм}}},$$

где $Q_m^{\text{обм}}$ – количество теплоты в агрегате идущей на нагрев обмуровки, кДж.

Количество теплоты для удаления химически связанной влаги определяется аналогично при использовании процентного содержания влаги определенного при температуре 450–550 °C.

В качестве примера было рассчитано время удаления капиллярной и структурной влаги для диатомита, который используется в качестве обмуровочного материала в котельном агрегате ДЕ 16–24, в котором общая масса диатомита составляет 10250 кг.

Нами было определено количество капиллярной влаги на анализаторе влажности ЭВЛАС-2М (рисунок 2) при температуре 110 °C в течение 60 мин соответствий с ГОСТ-ом [4].



Рисунок 2 – Анализатор влажности ЭВЛАС-2М

Динамика сушки при температуре 110 °С приведена на рисунке 3:




Рисунок 3 – Динамика сушки пенодиатомита

Таким образом, с учётом относительной влажности материала, количество влаги, подлежащей испарению на начальном этапе (при температуре 100–110 °С), составит 65,6 кг. Количество теплоты, необходимое для испарения данного количества влаги, которое составит 148124,8 кДж.

Далее рассчитаем теплоту горения топлива, с учётом того, что разогрев проводится посредством сжигания пропан-бутановой смеси (50 % пропана, 50 % бутана).

Теплоту горения смеси этих газов определим по формуле:

$$Q_{\text{н.см}}^p = Q_{\text{н.1}}^p \cdot x + Q_{\text{н.2}}^p \cdot (1 - x),$$

$$Q_{\text{н.см}}^p = 87200 \cdot 0,5 + 113200 \cdot (1 - 0,5) = 100200 \text{ кДж/м}^2$$

где $Q_{\text{н.1}}^p$, $Q_{\text{н.2}}^p$ – низшие теплоты горения газов, образующих смесь, кДж/м³; x – доля первого газа в смеси.

С учётом расхода газа на стадии разогрева, равного 0,3 м³/с, количество теплоты, выделяемое при горении топлива, будет равно 30060 кДж/с.

На нарез обмуровки идёт около 5 % теплоты, получаемой в котельном агрегате. Так как количество теплоты, необходимое для удаления влаги из работого слоя обмуровки составляет 148124,8 кДж, то время, в течение которого испарится вся гигроскопическая влага, составит:

$$\tau = \frac{148124,8}{30060 \cdot 0,05} = 98,55 \text{ с} = 1,65 \text{ мин}$$

Для определения длительности удаления химически связанной влаги было определено её количество при нагреве до температуры 500 °С в 250

муфельной печи. Как показали измерения, масса образца изменяется в течение 30 минут. Было проведено исследование пяти образцов. Среднее значение структурной влаги составило 3,5 %.

Проведя аналогичные расчеты, получаем время для испарения структурной влаги, которое составляет 9 минут.

ВЫВОДЫ

В целом на разогрев котла ДЕ-16 из холодного состояния затрачивается около 150 минут без учёта затрат времени на сушку; сушка увеличит это время на 7 %.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 <https://arxipedia.ru/teploizolyacionnye-i-ogneupornyye-materialy/sushka-ogneupornuyx-izdelij.html>

2 Никифоров, А. С., Приходько, Е. В., Жумагулов, М. Г. Патент № 18652 Республика Казахстан, МКИ F 23 C 5/00, опубл. 16.07.2007, бюл. № 7. – 3 с.

3 Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов ТЭС. – М., 1980.

4 ГОСТ 2642.1-2016 огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения содержания влаги.

Материал поступил в редакцию 01.06.18.

A. С. Никифоров¹, Е. В. Приходько², А. К. Кинжисбекова³, А. Е. Карманов⁴

Оқшаулағыш материалдардың ылғалдылығын зерттеу

^{1,2,3}С. Торайғыров атындағы

Павлодар мемлекеттік университеті,

Павлодар қ., 140008, Қазақстан Республикасы;

⁴Алматы Энергетика және Байланыс Университеті,

Алматы қ., 050000, Қазақстан Республикасы.

Материал 01.06.18 баспаға түсті.

A. S. Nikiforov¹, E. V. Prihodko², A. K. Kinzhibekova³, A. E. Karmanov⁴

Investigation of refractory materials humidity

^{1,2,3}S. Toraighyrov Pavlodar State University.

Pavlodar, 140008, Republic of Kazakhstan

⁴Almaty University of Power Engineering and Telecommunications.

Almaty, 050000, Republic of Kazakhstan

Material received on 01.06.18.

Бұл мақалада жоғары температуралық агрегаттарды іске қосу алдындағы өкішаудың кептіру режимді операциялары оны жылдыту мақсатында қарастырылған. Құрылғыны дұрыс жылдыту оның сенімділігі мен қызмет етү мерзімі байланысты болады. Өкішаулардың қалыңдығына байланысты тез қызыдыру нәтижесінде қабырғаның қызып тұрған бөліктегінен бу өтіп, қабырғаның салқындау қабатында будың конденсациясы болады. Осылайша, кептіру кезеңі қептірілетін материалдың қалыңдығына байланысты. Сонымен қатар, кептірудің кез келген сатысында судың булануы оның аумағына пропорционалды. Сондықтан материалдың қалыңдығын арттыру арқылы аймақ ұлғайтылса, онда кептіру жылдамдығы артады. Құрылғының жұмыс температурасының біртіндеп көтерілуі, қондырғының жұмыс істеу режимі мен оның жасалған материалдарының түріне байланысты.

In this article there are considered the drying regimes of refractory materials before starting operations for the purpose of heating high-temperature aggregates. The reliability and the service life of the installation depend on the correct heating of the unit. With rapid heating of the lining with a certain thickness of masonry, a situation is possible in which the steam from the heated sections, passing through the underheated places of the masonry, will cool and condense on the surface. Thus, the drying period is related to the thickness of the material to be dried. At the same time, the evaporation of water at any stage of drying of the masonry is proportional to its area. Therefore, if the area is enlarged by increasing the thickness of the material, then the drying speed accelerates. It is necessary to raise the operating temperature in the unit at such a rate that is dictated by the purpose of the installation and the type of firing materials, of which a high-temperature unit is made.